



FICHE TECHNIQUE

BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ (BRF) DE SAULE

Caractéristiques

- Rameaux fragmentés de *salix spp.* (diamètre des branches <7 cm).
- 100% feuillu, aucune essence résineuse.
- Rapport C/N estimé: 70-80
- pH entre 6,5 et 7
- Taux de matière organique : 95-98 % (base sèche)

Analyse granulométrique

Tamis (mm)	Masse totale passant le tamis (%)
37,50 mm	100
25,00 mm	68 à 100
16,00 mm	39 à 58
8,00 mm	12 à 21
4,75 mm	6 à 9
2,80 mm	3 à 5
2,00 mm	2
1,00 mm	1

Données métrologiques: Balance Denver Instrument SI-8001 ± 0,1 g

****Analyse chimique et échantillon disponibles sur demande****